

DuPont™ Plantex® Gold - technische Daten

Composition 100% Polypropylene
 Zusammensetzung
 Samenstelling
 Composition

| Quality characteristic Qualitätsmerkmal Kwaliteitskenmerken Caractéristique qualitative | Technical data Technische Daten Technische gegevens Fiche technique | Test method Prüfmethode Testmethode Contrôle d'après |
|--|--|---|
| Basis weight | 125 g/m ² | EN-ISO 9864 |
| Basisgewicht Masse surfacique | | |
| Thickness | 0.45 mm | EN-ISO 9863-1 |
| Dicke Dikte Epaisseur | | |
| Tensile Strength | | |
| Zugkraft Trekweerstand Résistance à la traction | 7.8 kN/m | EN-ISO 10319 |
| Elongation at max strength | 60 % | EN-ISO 10319 |
| Höchstzugkraft-Dehnung Percentage rek tot breuk Allongement à la rupture | | |
| Puncture resistance | 1050 N | EN ISO 12236 |
| Stempeldurchdrückkraft Doordrukweerstand Résistance au poinçonnement statique | | |
| Dynamic perforation test | | |
| Dynamischer Durchschlagversuch Dynamische perforatieproef Perforation dynamique | 27 mm | EN ISO 13433 |
| Tensile force | 300 N | ASTM D4533 |
| Reißfestigkeit Trekkracht Résistance à la déchirure | | |
| Opening size O90W | | |
| Charakteristische Öffnungsweite O90W O-grootte 90W Ouverture de filtration O90 | 0.125 mm | EN-ISO 12956 |
| Water permeability VIH50 | 60 mm/sec | EN-ISO 11058 |
| Wasserdurchlässigkeit VIH50 Waterdoorlatendheid VIH50 Perméabilité à l'eau VIH50 | | |
| Durability | | |
| Haltbarkeit Houdbaarheid Durabilité | No loss of strength during the following tests: Kein Kraftverlust in den folgenden Tests: Geen sterkteverlies tijdens de volgende tests: Pas de perte de résistance lors des essais suivants: | EN ISO 13438 EN 14030 EN 12225 |

These values are nominal values recorded in the DuPont™ laboratories and by independent institutes and are indicative.
 Die Angaben entsprechen nominalen Werten, die von DuPont und unabhängigen Instituten gemessen wurden und sind unverbindlich.
 Deze waarden zijn nominale waarden opgenomen in de DuPont™ laboratoria en door onafhankelijke instituten en zijn indicatief.
 Les valeurs correspondent à des valeurs nominales obtenues dans nos laboratoires et instituts indépendants et sont indicatifs.

DuPont™ Plantex® ist eine Marke der E. I. du Pont de Nemours and Company oder eine ihrer Konzerngesellschaften. Vertrieb durch die Fa. Gummimüller GmbH.

Gummimüller GmbH

Großbothen • Am Stockweg 14 • 04668 Grimma

Fon 034384 71646 • Fax 034384 71637 • Mail info@gummimueller.de • Web www.gummimueller.de